

薄塗り補修用 モルキープ#21

(下地調整塗材(CM-2) 適合品)



用途

- コンクリート躯体、PC板、ALC板等の内外部補修及び全面仕上げ
- クロス、吹付材等の下地調整

標準仕様 (調査)

粉体	混和液	標準塗り厚	標準塗り面積
25kg/袋	キープジョン3倍希釈液 約 8.3 ℓ	0~5 mm	約 9.5m ² / 2mm厚

性能

試験項目	試験結果	JIS A 6916 (CM-2) 品質基準	
軟度変化 (%)	0.4	-20~20	
耐ひび割れ性	ひび割れの発生は認められなかった	ひび割れないこと	
耐衝撃性	ひび割れ及びはがれは認められなかった	ひび割れ及びはがれのないこと	
曲げ強さ (N/mm ²)	7.5	5.0以上	
圧縮強さ (N/mm ²)	25	10.0以上	
付着強さ (N/mm ²)	標準養生	1.8	1.0以上
	低温養生	1.6	0.7以上
吸水量 (g)	0.3	2 以下	
透水量 (ml/h)	0.2	0.5 以下	
長さ変化率 (%)	0.12	0.15以下	
仕上材が複層仕上塗材の場合の耐久性	表面状態	割れ、膨れ及びはがれは認められなかった	割れ、膨れ及びはがれがなく、 付着強さが1.0以上であること。
	付着強さ(N/mm ²)	1.3	
仕上材が陶磁器質タイルの場合の耐久性	付着強さ(N/mm ²)	1.4	付着強さが0.6以上であること。

試験方法：JIS A 6916:2000 (建築用下地調整塗材) CM-2
試験場所：(財) 建材試験センター

ご使用方法

下地処理

下地の脆弱層・レイトンス・油污等等は完全に除去し、十分に水洗いをして下さい。

練り混ぜ

練混ぜはモルタルミキサー等で行い、1回の練混ぜは1時間以内に使い切る量として下さい。

塗り付け

塗り付けは、金ゴテで下ごすりを行った後に所定の塗り厚に仕上げして下さい。

養生

施工後、1週間(冬期は2週間)の養生期間をおいて下さい。



1. 他材料の混入は避けて下さい。
2. 気温が5℃以下になると予想される場合は、施工を中止して下さい。
3. 使用前に製造ロットを確認し3ヶ月以上経過したものは使用しないで下さい。

施工に際しては「モルキープ標準施工要領書」を必ずご覧下さい。